

■ 施工工程

C A S E

アスファルト舗装

下地処理

鋼床版

油脂類・錆の除去

コンクリート
床版

油脂類・塵埃の除去

アスファルト
切削面

塵埃の除去

混合・塗布



●混合 ハンドミキサー
●塗布 ロールラー、刷毛

●ハイパーSP使用量
・鋼床版 0.7kg/m²
・コンクリート床版 0.8kg/m²
・アスファルト切削面 1.0kg/m²

A
ステージ

ハイパーSPの状態

C A S E

2

コンクリート舗装

下地処理

鋼床版

油脂類・錆の除去

コンクリート
床版

油脂類・塵埃の除去

混合・塗布



●混合 ハンドミキサー
●塗布 ロールラー、刷毛
●ハイパーSP使用量
・鋼床版 0.7kg/m²
・コンクリート床版 0.8kg/m²

A
ステージ

打設



コンクリート
(SFRC※¹)打設

A
ステージ

ハイパーSPの状態

※1 SFRC : Steel Fiber Reinforced Concrete